

⑨ 日本国特許庁 (JP)

⑩ 特許出願公開

⑫ 公開特許公報 (A)

昭58—144174

⑤ Int. Cl.³
D 06 M 13/46
13/36

識別記号

庁内整理番号
7107—4L
7107—4L

④ 公開 昭和58年(1983)8月27日

発明の数 1
審査請求 未請求

(全 6 頁)

⑭ 柔軟化基剤

① 特 願 昭57—25432

② 出 願 昭57(1982)2月19日

⑦ 発 明 者 山田幸一
佐倉市上志津1073—40

⑧ 発 明 者 佐々木久美
横浜市保土ヶ谷区天王町2—50
—1

⑫ 発 明 者 杉山豊樹

四街道市下志津新田2545—292

⑬ 発 明 者 佐藤道人

横浜市戸塚区前田町511番地2

⑩ 出 願 人 ライオン株式会社

東京都墨田区本所1丁目3番7号

⑭ 代 理 人 弁理士 箱田篤


明 細 書

1. 発明の名称

柔軟化基剤


2. 特許請求の範囲

1. (A)炭素数12~24のアルキル基またはアルケニル基を分子内に2個有する第4級アンモニウム塩と、(B)一般式(I)



(式中、 R_1 は炭素数12~50のアルキル基またはアルケニル基、 R_2 は炭素数30~50のアルキル基またはアルケニル基、 R_3 は炭素数1~3のアルキル基またはヒドロキシアルキル基を示す。)



で表わされる第3級アミン若しくはその塩及び／または一般式(II)



(式中、 R_1 、 R_2 、 R_3 は前記と同じ意味を有し、 R_4 は炭素数1~3のアルキル基またはヒドロキシアルキル基、 X^- は1価のアニオンを示す。)

で表わされる第4級アンモニウム塩とを含有してなる柔軟化基剤。

2. 成分(A)が一般式(III)または(IV)



(式III、IV中、 R_5 、 R_6 はそれぞれ炭素数12~24のアルキル基、 β -ヒドロキシアルキル基またはアルケニル基、 R_7 、 R_8 はそれぞれ炭素数1~3のアルキル基若しくはヒドロキシアルキル基、またはベンジル基、 $(C_2H_4O)_nH$ ($n=1\sim5$)で示される基、 Y_1 、 Y_2 はそれぞれエチレン基またはプロピレン基、

m_1, m_2 は 0 または 1 の数、Z はハロゲンまたは炭素数 1~3 のモノアルキル硫酸基を示す。)

で表わされるものである特許請求の範囲第 1 項記載の柔軟化基剤。

3. 成分(B)が β 位に分枝鎖を有する炭素数 30~50 のアルキル基若しくはアルケニル基を分子内に 1 個または 2 個有するものである特許請求の範囲第 1 項記載の柔軟化基剤。

4. 成分(A) 100 重量部に対して成分(B)の含有量が 0.005~5 重量部の範囲内にある特許請求の範囲第 1 項ないし第 3 項記載の柔軟化基剤。

3. 発明の詳細な説明

本発明は液状の繊維用、衣料用の柔軟剤やヘアーリンス剤等の有効成分として用いられる柔軟化基剤に関するものである。さらに詳しくは本発明に係る柔軟化基剤を用いることにより、すぐれた柔軟性が発現されるとともに、液状柔軟剤の分散安定性、粘度の経時変化、凍結復元性を向上し得るものである。

が低下し、柔軟性が十分発現されない。一方、第 4 級アンモニウム塩に低級アルコールを加えホモジナイザーなどを用いて高剪断力を加えて水に分散させる方法(特開昭 50-69399 号)や長鎖アルキルアルコールを添加する方法(特開昭 50-105997 号)を用いても、すぐれた粘度の経時安定性及び凍結復元性は得られない。

従って、本発明の目的はすぐれた柔軟性を有し、液状柔軟剤の粘度の経時変化、凍結復元性を向上し得る柔軟化基剤を提供するものである。かかる本発明の目的は、炭素数 12~24 のアルキル基またはアルケニル基を分子内に 2 個有する第 4 級アンモニウム塩が水中で層状ラメラ構造をとり、その二次凝集体、三次凝集体が形成されるとチクソトロピー性を有する粘度を有するようになるが、この分散系に炭素数 30~50 という極めて長いアルキル基(アルケニル基)を分子内に 1 個若しくは 2 個有する第 3 級アミンまたは第 4 級アンモニウム塩が適量存在すると、これらが前記ラメラ構造を乱す結果、凝集体の形成が抑制され、粘度の


衣料用柔軟剤やヘアーリンス剤などの有効成分である柔軟化基剤としては、繊維間や毛髪間の摩擦力を減らす効果及び風合の点から、ジステアリルジメチルアンモニウム塩などの分子内に炭素数 12~24 のアルキル基またはアルケニル基を 2 個有する第 4 級アンモニウム塩型のカチオン界面活性剤が多く用いられている。そしてこれらは通常水性媒体中に分散した状態で使用されている。

しかしながら、これらの分散液は満足すべき液性を有していない。すなわち、高温で保存しておくとき第 4 級アンモニウム塩が凝集し粘度が著しく高くなる(粘度の経時安定性)。また低温で凍結後、解凍しても元の分散状態に戻る(凍結復元性)ことが少なく、環境や使用条件に対処し得ないという欠点を有している。


これらの液性を改良するために非イオン界面活性剤を多量に配合することが行なわれているが、粘度の経時安定性は改良しえない。また非イオン界面活性剤が第 4 級アンモニウム塩に作用する結果、第 4 級アンモニウム塩の繊維に対する付着量

経日安定性、凍結復元性が向上するとの知見に基づくものである。

すなわち、本発明は、(A)炭素数 12~24 のアルキル基またはアルケニル基を分子内に 2 個有する第 4 級アンモニウム塩と、(B)一般式(I)





(式中、 R_1 は炭素数 12~50 のアルキル基またはアルケニル基、 R_2 は炭素数 30~50 のアルキル基またはアルケニル基、 R_3 は炭素数 1~3 のアルキル基またはヒドロキシアルキル基を示す。)で表わされる第 3 級アミン若しくはその塩及び/または一般式(II)



(式中、 R_1, R_2, R_3 は前記と同じ意味を有し、 R_4 は炭素数 1~3 のアルキル基またはヒドロキシアルキル基、 X^- は 1 価のアニオンを示す。)で表わされる第 4 級アンモニウム塩とを含有してなる柔軟化基剤を提供するものである。

本発明の(A)成分である第4級アンモニウム塩は、例えば次の一般式(III)、(IV)で表わされる炭素数12~24のアルキル基またはアルケニル基を分子内に2個有するアンモニウム塩、アミドアンモニウム塩、イミダゾリニウム塩等の1種または2種以上の混合物である。











(式III、IV中、R₅、R₆はそれぞれ炭素数12~24のアルキル基、β-ヒドロキシアルキル基またはアルケニル基、R₇、R₈はそれぞれ炭素数1~3のアルキル基若しくはヒドロキシアルキル基、またはベンジル基、(C₂H₄O)_nH(n=1~5)で示される基、Y₁、Y₂はそれぞれエチレン基またはプロピレン基、m₁、m₂は0または1の数、Zはハロゲンまたは炭素数1~3のモノアルキル硫


酸基を示す。)


具体的には、ジラウリルジメチルアンモニウムクロライド、ジバルミチルメチルヒドロキシエチルアンモニウムエチルサルフェート、ジ水素添加牛脂アルキルジメチルアンモニウムクロライド、ジステアリルメチルポリオキシエチレン(平均重合度5モル)アンモニウムクロライド、ジ水素添加牛脂アルキルエチルベンジルアンモニウムメチルサルフェート、ジテトラコシルジメチルアンモニウムクロライド、ジ[(2-ドデカノイルアミノ)エチル]ジメチルアンモニウムクロライド、ジ[(2-オクタデカノイルアミノ)プロピル]ジメチルアンモニウムエチルサルフェート、2-ヘプタデシル-1-メチル-1-[(2-オクタデカノイルアミノ)エチル]イミダゾリニウムエチルサルフェート、2-ヘキサデシル-1-メチル-1-[(2-ヘキサデカノイルアミノ)エチル]イミダゾリニウムクロライドなどの1種または2種以上の混合物である。

本発明の(B)成分は前記一般式(I)で表わされる第3級アミン若しくはその塩及び前記一般式(II)で表わされる第4級アンモニウム塩の1種または2種以上の混合物である。具体的には、







などが例示される。分子内のアルキル基またはアルケニル基は直鎖状でも分枝鎖を有するものであっても良い。式(I)、(II)中、分散安定性の点から、β位に分枝鎖を有する炭素数30~50のアルキル基若しくはアルケニル基を分子内に1個または2個有するものが好ましく、特に下記一般式(V)及びその塩(V')で表わされるものが好ましい。





(式中、 R_3 、 R_4 、 X は、前記と同じ意味を有し、 R_9 、 R_{10} 、 R_{11} は、それぞれ炭素数12~26のアルキル基またはアルケニル基であり、かつ R_{10} と R_{11} の炭素数の合計は28~48〔好ましくは30~42〕の範囲内にある。)





具体的には、



尚、アミン塩としては、塩酸塩、硫酸塩、リン酸塩、ギ酸塩、酢酸塩、プロピオン酸塩、乳酸塩、修酸塩、モノメチル硫酸塩などが使用でき、第4級アンモニウム塩の X^- としては通常の1価のアニオンであるが、塩素、臭素などのハロゲンイオン、炭素数1~3のモノメチル硫酸イオンが好ましい。

本発明の柔軟化基剤においては、成分(A)100重量部に対して成分(B)の含有量が0.005~5重量部、好ましくは0.05~3重量部の範囲が望ましい。また本発明の柔軟化基剤を液体柔軟剤、ヘアーリンス剤とする場合、成分(A)と(B)の合計配合量は任意とすることができるが、柔軟性、風合いなどの点から0.1~20重量%、特に好ましくは1~10重量%となるようにするのが望ましい。また液体状とするための補助成分として、粘度調整などからポリオキシエチレン($\bar{P}=4\sim50$)アルキル($C_8\sim22$)エーテル、ポリオキシエチレン($\bar{P}=5\sim50$)アルキル($C_8\sim12$)フェニルエーテル、ポリオキシエチレン

特開昭58-144174 (4)




が例示される。尚、 R_9 として、水添牛脂アルキル基、ヤシアルキル基も好ましく使用できる。一般式(M)、(M')で表わされる化合物は、オキソ法またはガーベット法により製造した β 位に分枝鎖を有するアルコールをハライド化反応後、常法により第3級アミン、第4級アンモニウム塩として容易に製造される。

($\bar{P}=3\sim30$)ソルビタン脂肪酸エステルなどの非イオン界面活性剤、セチルアルコールなどの高級アルコール、エタノールなどの低級アルコール、尿素、無機塩などを少量添加することができる。尚、前記 \bar{P} はエチレンオキシドの平均重合度、 C は炭素数を示す(以下においても同じ)。さらに合成繊維に対する柔軟性を向上させるために、アルキルベンゼンスルホン酸塩、 α -オレフィンスルホン酸塩、ポリオキシエチレンアルキル硫酸エステル塩、脂肪酸石鹼などのアニオン界面活性剤を、柔軟化基剤/アニオン界面活性剤のモル比が90/10~52/48の範囲内となるように添加することができる。ヘアーリンス剤として用いるときは、高級アルコール、シリコン類、炭化水素、セルロース誘導体などを配合することができる。このほか、エチレングリコール、プロピレングリコールなどのヒドロトロブ剤、殺菌剤、顔料、染料、香料、螢光増白剤などを適宜配合することができる。

(組成物Ⅰ)

ジ水素添加牛脂アルキルメチルヒドロキシ
エチルアンモニウムメチルサルフェート




ステアリン酸ナトリウム 1.5%

ポリオキシエチレン ($\bar{P}=40$) ラウリルエーテル 0.5%

水 バランス

(組成物Ⅱ)

ジ水素添加牛脂アルキルメチルベンジルア
ンモニウムクロライド 7%



ドデシルベンゼンスルホン酸ソーダ 3.3%


尿素 5%

エチレングリコール 3%

水 バランス

(組成物Ⅳ)

ジ水素添加牛脂アルキルメチルベンジルア
ンモニウムクロライド 5%



ドデシルベンゼンスルホン酸ソーダ 3.3%

エチレングリコール 3%


尿素 5%

水 バランス

(組成物Ⅴ)

ジバルミチルメチルポリオキシエチレン

($\bar{P}=5$) アンモニウムクロライド 1%



ヤジ脂脂肪酸ジエタノールアミド 0.5%

エタノール 3%

ポリオキシエチレン ($\bar{P}=40$) ノニルフェニルエーテル 0.2%

水 バランス

これらの組成物の性能を表-2に示す。



表-2

組成物	I	II	III	IV	V
粘度の経日安定性 (Δcp)	550	380	330	420	250
凍結復元性	○	○	○	○	○

なお組成物Ⅰ～Ⅳは、綿タオル、ナイロン布
に対してすぐれた柔軟性を示した。また組成物
Ⅴをスプレーガン付き容器に入れ、衣料にスプ
レーしたところ、すぐれた帯電防止効果が得ら
れた。

実施例3

ジ水素添加牛脂アルキルジメチルアンモニウ
ムクロライド 2%



セチルアルコール 1.5%

水添ラノリン 0.5%

ステアリン酸モノグリセライド 4%

プロピレングリコール 3%

残部水よりなるヘアーリンス剤を調整し、そ
の性能を評価した。粘度の経日安定性 (Δcp)
は135 cp、凍結復元性は○と良好であり、ヘ
アーリンス処理した毛髪は、光沢、風合いも良
く梳通りもなめらかであった。

特許出願人 ライオン株式会社

代理人 箱田 篤